

Eigenschaften

Sehr emissionsarmer, pastöser Wand- und Montageklebstoff

Lösemittelfrei, weichmacherfrei und geruchsarm.

Anwendungsgebiete

Zum Aufkleben von Isolationsmaterialien wie PU-Schäume, Decorplatten aus Melaminharzschaum mit sich selbst und auf Beton, Spanplatten, Gipskartonplatten und Aluminium.

Verarbeitung

Dinaphon® Z 200 adhesive gleichmässig auf den Untergrund auftragen. Platten ins noch nasse Klebstoffbett einlegen und ganzflächig andrücken. Die Klebstoffmenge ist der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Platten so anzupassen, dass beim Einlegen der Isolationsmaterialien eine vollflächige Verklebung erreicht wird. Bei Decorplatten kann der Klebstoffauftrag direkt auf die Platten erfolgen; entweder ganzflächig oder als Klebepunkte.

Der Untergrund muss frei von alten Tapeten und wasserlöslichen Anstrichen, fest, dauertrocken, fett- und ölfrei sein. Stark saugende Untergründe müssen vorgängig grundiert werden.

Lagerung

In gut verschlossenen Originalbinden 12 Monate (frostopfindlich)

Ansicht



Technische Daten

Bindemittel	Wässrige Polymerdispersion
Verarbeitungstemperatur	Mindestens 15°C
Auftragsart	Gezahnte Spachtel oder Pinsel
Auftragsmenge	300 – 800 g/m ²
Einlegezeit	Sofort bis ca. 15 min., je nach Klebstoffauftrag
Reinigung	Werkzeug im nassen Zustand mit Wasser
Giftklasse (CH)	Giftklassenfrei BAG T Nr. 616200
Giscode (D)	D1

Lieferformen

Kunststoffeimer zu 6 kg

Unsere Empfehlungen, anwendungstechnischen Beratungen und Gebrauchsanweisungen erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind infolge der ständigen Weiterentwicklung unverbindlich und

erfordern gegebenenfalls Versuche über Eignung des Materials für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.